

## **Technische Information**

### **GLÄTT- UND FÜLLSPACHTEL**

#### **Werkstoffbezogene Daten**

**Werkstoffart:** Pulverförmige Gips-Cellulosespachtelmasse für innen

**Verwendungszweck:** Im Innenbereich zum Herstellen von planen, glatten, spannungsfreien Wand- und Deckenflächen, zum Füllen von Löchern und Rissen, zum Verfugen von Gipsplatten etc. und zum Glätten von Mauerwerk, Beton u.ä.

**Eigenschaften:** Weißliches Pulver, schnell gebrauchsfertig, umweltverträglich, ergibt nach Anrühren mit Wasser eine geschmeidig-pastöse Masse, hohe Füllkraft und Standfestigkeit, nach dem Aushärten gut schleifbar.

**Rohstoffbasis:** Spezialgips mit Celluloseether

**Verdünnungsmittel:** Zum Ansetzen Wasser

**Lagerung:** Kühl und trocken. Witterungsgeschützt auf Holzpaletten lagern.

**Verbrauch:** Ca. 500 - 800 g Pulver / m<sup>2</sup> je mm Schichtstärke

**Verarbeitungsbeginn:** Ca. 30 Minuten nach den Anrühren

**Verarbeitungsfähig:** Ca. 1<sup>1/2</sup> Stunden bei 20<sup>0</sup> C

**Farbton:** Weiß

**Verpackung:** Papierbeutel 1 kg / 2,5 kg / 5 kg / 25 kg

#### **Kennzeichnung und Entsorgung**

**Kennzeichnung:** GefStoffV: entfällt VbF: entfällt

GGVS/GGVE: entfällt

**Produkt-Code:**

**WGK:** 1 (

Selbsteinstufung )

**Entsorgungshinweise:** Eintrocknete Materialreste können als Baustellenabfälle oder als Hausmüll entsorgt werden.

Abfallschlüsselnummern:

170104 ( Baustoffe auf Gipsbasis ) - ausgehärtete Produktreste

91206 - Baustellenabfälle

170701 ( gemischte Bau- und Abbruchabfälle ) - nicht ausgehärtete

Produktreste

Verpackungen:

Nur restentleerte ( rieselfreie ) Verpackungen zum Recycling geben. Nicht ausgehärtete

Materialreste wie Produkt entsorgen.

#### **Untergrundvorbehandlung**

**Untergründe und Vorbehandlung:** Für alle Spachtelarbeiten ist ein trockener, fester und tragfähiger Untergrund notwendig. Lose Farbreste, lockeren Putz und Tapetenreste entfernen.

Alle Untergründe müssen formstabil sein und dürfen nicht federn.

### **Verarbeitungshinweise**

**Verarbeitungshinweise:** 2 Teile GLÄTT- UND FÜLLSPACHTEL werden mit 1 Teil kaltem Wasser angerührt. Dabei den Spachtel in das Wasser schütten, nicht umgekehrt !

Dann klumpenfrei zu einem pastösen Teig verrühren. Die angeteigte Masse bleibt ca. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Stunden verarbeitungsfähig. Die Verarbeitung erfolgt mit Spachtel oder Edelstahl-Glättekele.

Kleine Unebenheiten können vor dem Erhärten mit einem nassen Schwamm beseitigt werden und/oder nach dem Aushärten angeschliffen werden.

**Geräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.**

### **Besondere Hinweise**

**Mindestverarbeitungstemperatur: + 5<sup>0</sup> C für Material und Untergrund**

### **Sicherheitsratschläge**

Bei der Arbeit nicht essen, trinken und rauchen. Berührung mit Haut und Augen vermeiden. Bei

Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nicht in die

Kanalisation gelangen lassen. Nicht ausgehärtete Reste bei der örtlichen Sammelstelle für Altlacke

abgeben. Ausgehärtetes Material kann über den Restmüll entsorgt werden. Vor Kindern geschützt aufbewahren.

**Wir verweisen besonders auf unser Sicherheitsdatenblatt!**

In dieser technischen Information können nicht alle Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung angesprochen werden. Deshalb sollte in schwierigen Fällen Beratung eingeholt werden. Unsere Ausführungen entsprechen dem heutigen Stand der Technik und unseren Erfahrungen und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren.

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann weder aus unseren Angaben, noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.

Der Anwender kann nicht davon entbunden werden, unsere Produkte in eigener Verantwortung auf Eignung für den entsprechenden Verwendungszweck unter Objektbedingungen zu prüfen.

Bei Neuauflage verliert diese Information ihre Gültigkeit.

Stand: September 2003

**widu-Farben - Menke GmbH**

Sundernstr. 63 - 32130 Enger

Postfach 105 - 32121 Enger

Tel. 05224 - 9908-0

Fax 05224 - 990825