

Dispersion für ultramatte Innenanstriche

Emissionsarme Dispersion-Innenwandfarbe nach DIN EN 13300 Nassabriebklasse 2, für den Einsatz auf Flächen im Innenbereich mit starkem Streiflichteinfall. Optimal zu verarbeitende und ausbessernde Farbe, für den sensiblen Wohn- und Objektbereich mit Untergründen wie Mauerwerk, feste Putze, Beton, Raufaser- und Glasgewebetapete, Vlies, Gipskarton- und Faserzementplatten sowie ähnliche Untergründe.

Eigenschaften:

wasserverdünnbar
Nassabriebklasse 2 nach DIN EN 13 300
emissionsminimiert
leichte spritzfreie Verarbeitung
Streiflichtmatt
diffusionsfähig
gut deckend
Deckkraftklasse 1 nach DIN EN 13 300
lösemittelfrei
weichmacherfrei
scheuerbeständig



Produktdaten:

Werkstoffart:	Dispersion
Bindemittelbasis:	styrol- acrylat- copolymer- dispersion
Dichte:	Ca. 1,41 g/cm ³
Verdünnungsmittel:	Wasser
Glanzgrad:	Ultramatt
Lagerung:	Kühl, aber frostfrei. Anbruchgebilde gut verschließen.
Verbrauch:	Ca. 130 -160 ml/m ² bei einem Anstrich Ca. 130 ml/m ² pro Beschichtung auf glatten, leicht saugenden Untergründen. Auf rauen Untergründen entsprechend mehr. Die genauen Verbrauchswerte sind durch eine Probebeschichtung zu ermitteln. Der Verbrauch kann je nach Saugfähigkeit des Untergrunds und Auftragsverfahren variieren.
Mindestverarbeitungstemperatur:	+ 5°C für Material und Untergrund
Trockenzeiten:	Unter Normalbedingungen (20°C und 65 % Luftfeuchte)
Oberflächentrocken:	nach 120 Minuten
Überstreichbar:	nach 8 Stunden
Durchgetrocknet:	nach ca. 3-4 Tagen - Verzögerung der Trocknung bei zu geringer Temperatur und/oder zu hoher Luftfeuchtigkeit

Einschichtfarbe für matte Innenanstriche

Maximale Korngröße: S1 Fein Bei den Angaben der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte. Aufgrund des Einsatzes von natürlichen Rohstoffen in unseren Produkten kann es zu geringfügigen Abweichungen kommen, ohne Beeinträchtigung der Produkteigenschaften.

Wasserdampfdichte(DIN EN ISO 7783-2) Klasse V1 (hoch wasserdampfdurchlässig) < 0,16 m

Pigmentart: Titandioxid

Farbton: Weiß - abtönbar mit handelsüblichen Abtönfarben

Gebindegröße: Kunststoffgebinde in 2,5l, 5,0l, 12,5l

Abtönen: Mit max. 5 % Vollton- und Abtönfarbe auf Dispersionsbasis (bitte Verträglichkeit testen) abtönbar.

Verarbeitung

Auftragsverfahren: Verarbeitung mit Deckenbürste, Flächenstreicher und mittelflorigem Farbroller
Reinigung der Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser und Seife

Rollapplikation: Für die Standardverarbeitung im Rollauftrag raten wir zu einem Innenfarbroller mit 12 mm Florhöhe. Für ein bestmöglichstes Oberflächenergebnis auf glatten Untergründen im Rollauftrag, empfehlen wir die Verarbeitung mit geeignetem Farbroller für glatte Flächen. Die Gefahr der Oberflächenstruktur, Rollstreifigkeit und des Kuppenglanzes kann somit reduziert werden. Zur Vermeidung von Ansätzen sollte Nass in Nass beschichtet werden. Die mit dem Pinsel gestrichenen Stellen gut verschlichten und die Fläche abschließend in eine Richtung abrollen.

Spritzapplikation: Material auf Spritzviskosität einstellen. Informationen des Geräteherstellers beachten. Für ein gleichmäßiges Oberflächenfinish empfehlen wir die Fläche nachzurollen. Spritzwinkel: 50°; Düse: 0,018 - 0,021"; Spritzdruck: 120 - 180 bar

Beschichtungsaufbau: Untergrund fachgerecht vorbereiten. Siehe Kapitel „Untergründe und deren Vorbehandlung“. In den meisten Fällen genügt für die Überarbeitungsbeschichtung ohne große Farbkontraste ein einmaliger Anstrich, unverdünnt.

Zwischenbeschichtung: Auf kontrastreichen Flächen ein Zwischenanstrich, je nach Verarbeitung und Untergrund mit max. 10% Wasser oder Tiefgrund LF verdünnt, ausführen.

Schlussbeschichtung: Unverdünnt oder mit max. 5% Wasser verdünnt ausführen.

Verarbeitungstemperatur: Mindestens +5 °C für Objekt- und Umgebungstemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung.

Verarbeitungshinweise: Vor Gebrauch gut aufrühren. Zur KonsistenzEinstellung kann das Material verdünnt werden. Wird das Material zu stark verdünnt, können die Eigenschaften (z. B. Deckvermögen, Farbton, Beständigkeit) beeinträchtigt werden. Zur Vermeidung von Ansätzen sollte Nass in Nass beschichtet werden. Bei Verarbeitung mit dem Pinsel die gestrichene Stelle gut verschlichten. Die Fläche nach dem letzten Auftrag abschließend in eine Richtung abrollen. Ausreichende Trocknungszeit zwischen den Beschichtungen beachten. Materialspritzer sofort mit klarem Wasser abwaschen. Alle angrenzenden Bau- und Anlagenteile, z. B. Einrichtungsgegenstände, Fußböden, Geländer, Türen, Fenster, usw. sind durch sorgfältige Abdeckmaßnahmen zu schützen. Auf zusammenhängenden Flächen nur Material einer Anfertigung (Charge) verwenden.

Einschichtfarbe für matte Innenanstriche

Reinigung der Werkzeuge: Sofort nach Gebrauch Pinsel oder Walze gründlich austreichen bzw. ausrollen. Anschließend mit Wasser reinigen, evtl. unter Zusatz von Spülmittel. Sprüheräte ebenfalls einfach mit Wasser reinigen.

Allgemeine Hinweise:

- Bei Ausbesserungen in der Fläche muss Material mit der gleichen Konsistenz und Chargennummer sowie das gleiche Werkzeug verwendet werden. Je nach Objektsituation, können sich Ausbesserungen in der Fläche mehr oder weniger stark abzeichnen. Gemäß BFS-Merkblatt Nr. 25 ist dies unvermeidbar.
- Aufgrund der Vielzahl an möglichen Untergründen und anderen Einflussfaktoren empfiehlt sich, vor Beginn der Verarbeitung eine Probefläche anzulegen.
- Die technischen Merkblätter der in diesem Merkblatt genannten Produkte sind zu beachten.
- Bei der Verwendung von anstrichverträglichen Dichtstoffen, wie beispielsweise Acryl-Dichtungsmasse, können aufgrund von Weichmacher und der erhöhten Elastizität, Risse im Anstrichmaterial sowie Verfärbungen und/oder Glanzunterschiede nicht ausgeschlossen werden.
- Bei getönten Qualitäten kann, je nach Farbton und Beanspruchung, ein leichter Pigmentabrieb sichtbar werden. Dies ist produkttypisch und kein Qualitätsmangel.

Untergründe und deren Vorbehandlung

Untergrund: Alle angegebenen Grundierungen sind Anwendungstechnische Empfehlungen, je nach Bedarf können weitere Grundierungen eingesetzt werden. Hinweise zur Untergrundvorbehandlung in nachfolgender Tabelle. Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen oder sonstigen Verbund störenden Zwischenschichten sein und den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Die aktuellen BFS Merkblätter sowie die VOB, Teil C, DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten sind zu beachten.

Hinweis: Beim Einsatz von Grundiermitteln mit verfestigenden Eigenschaften (z.B. Tiefgrund) dürfen bei Trocknung keine geschlossenen, glänzenden Oberflächen entstehen, da diese den Haftverbund für nachfolgende Beschichtungen stören können.

Einschichtfarbe für matte Innenanstriche

Untergrund	Untergrundbeschaffenheit / Vorbehandlung	Grundierung
Kalkzement- und Zementputze der P II und III; Druckfestigkeit mit mind. 1,5 N/mm ² nach DIN EN 998-1	Fest, tragfähig, schwach saugend.	Keine Grundierung erforderlich
	Grob porös, sandend, stark- oder unterschiedlich saugend.	Widu Tiefgrund LF
	Neuputzstellen (PII / PIII) nach ausreichender Trockenzeit fachgerecht flutieren und nachwaschen.	Widu Tiefgrund LF
Gips- und Fertigputze P IV; Druckfestigkeit mit mind. 2 N/mm ² nach DIN EN 13279	Gipsputze mit Sinterhaut schleifen und entstauben.	Widu Tiefgrund LF
Spachtelmassen	Spachtelgrate schleifen und entstauben.	Widu Tiefgrund LF
Gipskartonplatten, ganz- oder teilflächig gespachtelt	Spachtelgrate schleifen und entstauben.	Widu Tiefgrund LF
	Platten mit wasserlöslichen, verfärbenden Inhaltsstoffen oder vergilbte Platten.	Widu Aqua Plus LF
Beton	Glatt, schwach saugend. Trennmittelrückstände sowie mehrende, sandende Rückstände entfernen.	Widu Putzgrund WP oder Grundierfarbe WP
	Grob porös, sandend, stark- oder unterschiedlich saugend.	Widu Tiefgrund LF
Porenbeton	Reinigen und entstauben.	Widu Tiefgrund LF
Kalksandstein-Sichtmauerwerk	Schäden an Verfugungen und Steinen mit artgleichem Material ausbessern.	Widu Tiefgrund LF
Altbeschichtungen	Matt, schwach saugend.	Keine Grundierung erforderlich
	Verschmutzungen entfernen. Kreidende/mehrende Oberflächen durch Abbürsten, Abwaschen reinigen.	Widu Tiefgrund LF
	Unterschiedlich saugende Oberfläche,	Widu Tiefgrund LF
	Bei Kalk- und Mineralfarbenanstrichen ist die Kreidung mechanisch zu entfernen.	Widu Tiefgrund LF
	Glänzende Altanstriche müssen angeraut werden.	Widu Putzgrund WP
Raufaser-, Relief- oder Prägetapete aus Papier sowie Glasgewebe	Ungestrichen, strukturiert.	Keine Grundierung erforderlich
Zellulose- und Glasvlies	Ungestrichen, glatt.	Widu Putzgrund WP
Nikotin-, Wasser-, Ruß oder Fettflecken	Mit Wasser und fettlösenden Haushaltsreiniger abwaschen und trocknen lassen.	Widu Aqua Plus LF
	Trockene Wasserflecken abbürsten.	Widu Aqua Plus LF
Flächen mit Schimmel- und Pilzbefall	Schimmelpilzbefall unter Beachtung des „Schimmelpilzsanierungs-Leitfadens“ (herausgegeben und abrufbar beim Umweltbundesamt) fachgerecht entfernen.	Widu BIO Schimmel-Löser (Biozidfreie Lösung) die befallenen Flächen nach Leitfaden reinigen.
Dauerelastische Fugenmassen und Dichtungsprofile	Auf Anstrichverträglichkeit oder Überstreichbarkeit prüfen (vgl. DIN 52 460).	Keine Grundierung erforderlich

Einschichtfarbe für matte Innenanstriche

Kennzeichnung und Entsorgung:

Inhaltsstoffdeklaration: Produkt enthält Kunststoff-Dispersion, Titandioxid, Silikonharzemulsion, Kalkspat, Silikate, Konservierungsmittel, Additive und Wasser.

GIS-Code: M-DF 01 / GefStoffV: entfällt / Vbf: entfällt / GGVE/S: entfällt

Produktkategorie a) (Wb) nach ChemVOCFarbV mit Grenzwerten von 30 g/l (2010) VOC. Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.

Allergikerhinweis n. EUH 208: Dieses Produkt erhält Konservierungsmittel auf Basis von Benzisothiazolinon (BIT) und Chlor-Methylisothiazolinon (CIT/MIT). Diese können allergische Reaktionen hervorrufen.

Entsorgungshinweise:

Nur restentleerte (pinselreine) Gebinde zum Recycling geben.

Eingetrocknete Materialreste können als ausgehärtete Farben und Lacke oder als Hausmüll entsorgt werden.

Flüssige Materialreste bei der örtlichen Sondermüll-Sammelstelle als Abfälle von Farben auf Wasserbasis entsorgen.

Abfallschlüsselnummer: AVV 080112 (Farb- und Lackabfälle)

Besondere Hinweise

Vor Gebrauch gut aufrühren. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.

In den Pausen Arbeitsgeräte in der Farbe aufbewahren oder mittels Haushaltsfolie umwickeln (keine Antrocknung).

Nicht mit anderen Anstrichmitteln vermischen !

Sicherheitsratschläge und Kennzeichnung:

Bei der Arbeit nicht essen, trinken und rauchen. Berührung mit Haut und Augen vermeiden. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht ausgehärtete Reste bei der örtlichen Sammelstelle für Altlacke abgeben. Ausgehärtetes Material kann über den Restmüll entsorgt werden. Beim airless-Spritzen Atemschutz tragen (FFP2). Vor Kindern geschützt aufbewahren. Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Kennzeichnung:

R 52/53 Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern langfristig schädliche Wirkungen haben.

Wir weisen besonders und ausdrücklich auf unser Sicherheitsdatenblatt!

In dieser technischen Information können nicht alle Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung angesprochen werden. Deshalb sollte in schwierigen Fällen Beratung eingeholt werden. Unsere Ausführungen entsprechen dem heutigen Stand der Technik und unseren Erfahrungen und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren.

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann weder aus unseren Angaben, noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Der Anwender kann nicht davon entbunden werden, unsere Produkte in eigener Verantwortung auf Eignung für den entsprechenden Verwendungszweck unter Objektbedingungen zu prüfen.

widu-Farben-Menke GmbH
Sundernstraße 63
32130 Enger
Tel. +49 (0)522199080
produktion@widu-farben.de



Technische Beratung
++49 (0)15155160172